

Merkblatt

CH-Tanne

BOLZLI
HOLZBAU AG
OBERBURG
ZIMMEREI &
SCHREINEREI



Holzart	Nadelholz, Tanne
Herkunft	Schweiz
Qualität	N1
Profil	glatt gehobelt, Profil 22
Schnittart	rift/halbrift
Technische Daten	Gewicht bei Anlieferung ca. 500 kg/m ³



Neu verlegt



Nach zwölf Monaten Bewitterung

Eigenschaften	Die Druckimprägnierung ist vorbeugend wirksam gegen Insektenbefall und Fäulnispilze. Temporär ist sie auch wirksam gegen Bläue- und Schimmelpilze. Für den Gebrauch in der Gefährdungsklassen 3 (an der Witterung, aber keinem Erdkontakt ausgesetzt). Dauerhaftigkeitsklasse 3-4 (mässig bis wenig dauerhaft). Druckimprägniert braun (Korasit KS2). Endfeuchte: angetrocknet (ca. 18-22 %) technisch getrocknet.
Zu beachten	Schnittstellen und Stirnkanten müssen mit Koralan Hirnholzschutz behandelt werden. Wir empfehlen nach der Verlegung eine Behandlung mit OLWO-Holzöl. Risse (Trockenrisse) müssen mit OLWO-Holzöl nachgepflegt werden. Max. Abstand der Unterkonstruktion (Achsmass): 500 mm Verfärbung durch Latten auf Rückseite möglich. Längen: 5.00 m (nach Anfall 4.00 + 3.00 m). Je nach Lage 10-15 Jahre haltbar.
Unterkonstruktion	Accoya, Alu
Passendes Zubehör	Clipper für Holz- oder Alu-Unterkonstruktionen Montage Terraflex (seitliches einstecken mit Lamello + Nachhandlung mit Hirnholzschutz)

Es gelten grundsätzlich die SIA Normen und die technische Holzinformation der Lignum „Terrassenbeläge aus Holz“.